



## Så här testade vi

✓ Textil & Läderlaboratoriet fyllde stövlarna med vatten, och en droppe diskmedel för att minska ytspänningen, till knappt halva skafthöjden. Därefter inspekterades stövlarna direkt och efter ett par timmar för att kontrollera eventuella läckage.

✓ Gummit utsattes också för åldring då bitar av gummit lades i ett ventilerat 70-gradigt värmeskåp i sju dagar, vilket motsvarar cirka ett år i rumstemperatur.

✓ Därefter utsattes gummit för en standardiserad provningsmetod som kallas flexometerprovning. Då spänns rektangulära bitar fast i en flexometermaskin som sedan flexar, veckar, gummit. Gummibitarna inspekterades regelbundet för att se när eventuella sprickor uppkommer.

## Flexning

Då gummit böjs fram och åter i speciell maskin, se bilden till vänster.

### Betyg efter flexometerprovning:

Upp till 20 000 = oacceptabelt  
 20 000–50 000 = dåligt  
 50 000–80 000 = acceptabelt  
 80 000–100 000 = bra  
 Mer än 100 000 = utmärkt

Märke	Rusta	Coop	Ica	Tretorn Trapper	Esprit Ruby Boot	Diesel	Viking Retro Spin	Hunter Iris	Ilse Jacobsen Hornbaek
Pris	149 kr	249 kr	299 kr	349 kr	399 kr	499 kr	499 kr	1 000 kr	1 099 kr
Vattentätet (2 stövlar provade)	En stövel läcker.	Inget läckage.	Inget läckage.	Inget läckage.	Inget läckage.	Inget läckage.	Inget läckage.	Inget läckage.	En stövel läcker.
Sprickbildning efter antal flexningar (se Så testade vi)	Spricker efter ca 10 000.	Spricker efter ca 80 000.	Klarar mer än 100 000.	Klarar mer än 100 000.	Spricker efter ca 50 000.	Ytliga sprickor efter ca 50 000. Djupare efter ca 90 000.	Klarar mer än 100 000.	Klarar mer än 100 000.	Klarar mer än 100 000.
Betyg	<del>♥</del>	♥♥♥♥	♥♥♥♥♥	♥♥♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥	♥♥♥♥♥	♥♥♥♥♥	Dyr & dålig! ♥

Sämst!

Har reflex!

Prisvärda!

Har reflex!

Dyr & dålig!